



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22
Управление контроля качества (центральная заводская лаборатория)
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22

ПАСПОРТ № 1056

Сера техническая газовая гранулированная, сорт 9998, марка А, ТУ 2112-002-05766540-2008

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
ТУ 2112-002-05766540-2008 «Сера техническая газовая гранулированная. Технические условия»
Код ОКПД2: 20.13.66.120
Номер партии: 1056
Дата изготовления: 02.02.2024
Размер партии (масса): 180,436 т
Место отбора пробы (по п.5 ТУ 2112-002-05766540-2008): Блок взвешивания и упаковки мешков
Дата отбора пробы: 02.02.2024
Дата проведения испытаний: 02.02.2024
Паспорт выдан на основании: анализа качества от 02.02.2024 № 1056

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 2112-002-05766540-2008	Фактическое значение
1. Массовая доля серы, %	п.2 ГОСТ 127.2-93	не менее 99,98	99,98
2. Массовая доля золы, %	п.3 ГОСТ 127.2-93	не более 0,02	0,004
3. Массовая доля органических веществ, %	п.5.3 ГОСТ 127.2-93	не более 0,01	0,006
4. Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту, %	п.4 ГОСТ 127.2-93	не более 0,0015	0,0011
5. Массовая доля воды, %	п.12 ГОСТ 127.2-93	не более 0,2	0,011
6. Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.)	визуально	не допускается	отсутствие
7. Внешний вид	визуально	полусферические гранулы	соответствует
8. Массовая доля гранул диаметром 2,0-6,0 мм, %	п.6.2 ТУ 2112-002-05766540-2008	не менее 92	94,3
9. Насыпная плотность, кг/м ³	п.6.3 ТУ 2112-002-05766540-2008	не менее 1100	1275,0

Заключение: Сера техническая газовая гранулированная, сорт 9998, марка А, ТУ 2112-002-05766540-2008

соответствует требованиям:

- ТУ 2112-002-05766540-2008 «Сера техническая газовая гранулированная. Технические условия».

Дополнительная информация:

- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт.ст.- твердое тело;
- транспортирование и хранение по ТУ 2112-002-05766540-2008;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» гарантирует соответствие качества гранулированной серы требованиям ТУ 2112-002-05766540-2008 при условии соблюдения правил транспортирования и хранения в течение 12 месяцев со дня отгрузки;
- паспорт безопасности № 67826502.20.66231.



Лаборант химического анализа (старший по смене)
Дата выдачи паспорта 02.02.2024

Ладикова О.Ю.